

SAFEFLOORs stenkatalysator/-aktivator

Kære kunde

Nedenfor finder du en tabel med doseringen af katalysatoren. Katalysatoren skal udelukkende tilsættes del A og blandes derefter i cirka 1 minut, indtil blandingen er helt homogen.

Herefter kan du fortsætte med den normale blanding af del A og B i henhold til den sædvanlige installationsprocedure.

Bemærk venligst, at nedenstående værdier er vejledende. Vi anbefaler derfor at gå forsigtigt til værks og starte med en lavere dosis, som gradvist øges, da temperatur, luftfugtighed og direkte sollys alle har indflydelse på hærdningen.

Nedenstående doseringsvejledning gælder for et sæt lim á 7,5 kg (del A: 3,75 kg + del B: 3,75 kg).

Dosering (ml)	Åbningstid* (angivet i timer)		
2-komponent lim	5°	15°	25°
Ingen tilsætning	24	12	6
0 - 5	14	7	3.5
5 - 10	9	4.5	2.25
10 - 15	6.5	3	1.5
15 - 20	5	2.5	1.25
20 - 30	2	1	0.5

* "Åbningstiden" refererer tidsperioden, hvor materialet kan bearbejdes inden det hærdet.